

چسب کاشی پودری TA 300، یک چسب کاشی بر پایه سیمان همراه با انواع افزودنی معدنی و پلیمری آب‌بند و چسبنده، مناسب نصب انواع سنگ، سرامیک، کاشی و موزاییک می‌باشد.

### کاربردها

چسب کاشی پودری TA 300، در مواردی که نیاز به یک چسب کاشی با خواص آب‌بندی و چسبندگی مناسب برای نصب انواع سنگ، سرامیک، کاشی و موزاییک سطوح افقی و قائم بر روی بتن، سنگ، گچ، کاشی، و غیره می‌باشد، استفاده می‌گردد.

### روش مصرف

ابتدا سطح زیر کار صاف و در صورت نیاز زنجاب و کاملاً تمیز گردد و آب اضافی خارج گردد تا اتصال مناسب بین چسب و سطح زیر کار حاصل شود. برای صاف کردن سطح زیر کار، می‌توان از ملات‌های ترمیمی M 20 یا M 40 استفاده نمود.

20 کیلوگرم پودر به تدریج به 3/7 تا 4 لیتر (18/5 تا 20 درصد) آب اضافه و 2 تا 3 دقیقه ترجیحاً با همزن با سرعت کم هم زده شود. در دمای 20 درجه، تا 60 دقیقه کارایی مناسبی دارد. ساخت چسب بسیار سفت و یا بسیار روان، نمی‌تواند باعث چسبندگی مناسب شده و یا وزن قطعه را تحمل کند.

چسب آماده شده با ماله یا کاردک دنده‌دار و یا گاهی به صورت لقمه‌ای قابل اجرا می‌باشد. هنگام نصب، کاشی، سرامیک و یا سنگ با فشار و ترجیحاً حرکت کشویی در محل قرار داده شود. برای نصب قطعات بزرگ در سطوح دیوار، به علت سنگینی قطعات و جذب کم، عملیات نصب در چند مرحله و در فواصل زمانی مناسب انجام شود.

دمای محل اجرا بالاتر از 10 درجه سانتی‌گراد باشد. بندکشی ترجیحاً از حدود 24 ساعت تا 3 روز پس از گیرش چسب، بسته به ابعاد قطعات، آغاز گردد.

### نحوه نگهداری

در محل خشک، سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری گردد. تحت شرایط صحیح نگهداری، تا 6 ماه پس از تولید قابل مصرف می‌باشد.

### حفاظت و ایمنی

این ماده در محدوده مواد خطرناک و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود. در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

### بسته بندی

کیسه 20 کیلوگرمی

### پشتیبانی فنی

این شرکت در صورت نیاز آماده ارائه خدمات فنی مرتبط در کارگاه می‌باشد.

### ویژگی‌های فنی

نوع محصول: پودر

رنگ: خاکستری / سفید

رنگ ملات: خاکستری / سفید

آب مصرفی: 18/5 تا 20 درصد

جرم مخصوص ملات (Kg/L): 2/1

میزان مصرف پودر (Kg/M<sup>2</sup>): 3 تا 5

مقاومت چسبندگی کششی (EN 1348): بیش از 1/25 MPA