



MEGAMIX SHOT A 300

زودگیر برای بتن پاشی به روش خشک (بدون قلیایی)

افزودنی زودگیر پودری A 300 برای بتن پاشی به روش خشک (Dry Shotcreting) توانایی کاهش شدید زمان گیرش بتن پاشیدنی به روش خشک را دارا می باشد. این محصول برای حذف خطرات زیست محیطی استفاده از زودگیرهای قلیایی، فاقد هرگونه ماده قلیایی می باشد.

کاربردها

در بتن پاشی به روش خشک، برای کاهش بازگشت و ریزش مصالح، نیاز به استفاده از افزودنی زودگیر A 300 می باشد. این افزودنی را می توان برای بتن پاشی به روش خشک جهت پایداری سطوح شیبدار، سطح داخلی تونل حفاری شده، لایه نهایی پوششش تونل، تعمیر و غیره استفاده نمود.

از مزایای A 300 فاقد کلرید بودن آن برای بتن مسلح و فاقد قلیایی برای مسائل زیست محیطی می باشد. زودگیر بودن این محصول امکان استفاده از آن برای جلوگیری از نشت آب و اجرای بتن در سطوح قائم و سقف را فراهم می سازد.

مقدار مصرف

با توجه به هدف از استفاده میزان مصرف A 300 به میزان 3 تا 8 درصد وزن مواد سیمانی توصیه می شود. میزان مصرف با توجه به شرایط محل اجرا، طرح اختلاط و آزمایش های آزمایشگاهی به دست می آید.

روش مصرف

این محصول باید به خوبی با مواد خشک مخلوط شود. در اولین تماس با رطوبت، واکنش با آب آغاز می گردد.

نحوه نگهداری

در محل سرپوشیده و خشک نگهداری گردد. تحت شرایط صحیح نگهداری، تا 12 ماه پس از تولید قابل مصرف می باشد.

حفاظت و ایمنی

این ماده در محدوده مواد خطرناک و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود. در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

بسته بندی

کیسه 15 کیلوگرمی

پشتیبانی فنی

در صورت نیاز این شرکت آماده ارائه خدمات فنی مرتبط در کارگاه می باشد.

سازگاری

در صورت نیاز به مصرف با سایر افزودنی ها، حتماً با واحد پشتیبانی فنی تماس گرفته شود.

استاندارد

این محصول با استانداردهای INSO 2930-5 و EN 934-5 مطابقت دارد.

ویژگی های فنی

نوع محصول: پودر

رنگ: سفید

pH: 1 ± 4

مقدار قلیایی: ناچیز (کمتر از 1 درصد)

