



MEGCEM GROUT G 100

گروت آماده برای حداکثر ضخامت 8 سانتی متر

گروت آماده G 100، حاوی سنگدانه سیلیسی با حداکثر اندازه 2/5 میلی متر با خواص روانی مناسب و بدون جمع شدگی می باشد.

حافظت و ایمنی

این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود. در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

بسته بندی

کيسه 20 کیلوگرمی

پشتیبانی فنی

این شرکت در صورت نیاز آماده ارائه خدمات فنی مرتبط در کارگاه می باشد.

ویژگی های فنی

نوع محصول: پودر

رنگ: خاکستری

رنگ گروت: خاکستری

آب مصرفی: 13 تا 14 درصد

جرم مخصوص گروت (Kg/L): 2/10 تا 2/20

انبساط (ASTM C827): حداکثر 2 درصد

مقاومت فشاری (ASTM C109): 1 روزه بیش از 15 MPa

3 روزه بیش از 25 MPa

7 روزه بیش از 35 MPa

28 روزه بیش از 50 MPa

90 روزه بیش از 60 MPa

مقاومت خمی (ASTM C348): 7 روزه بیش از 2/5 MPa

28 روزه بیش از 5 MPa

آب انداختگی (ASTM C940): ناچیز

زمان عمل آوری رطوبتی: حداقل 48 ساعت (ترجیحاً تا 7 روز)

کاربردها

گروت آماده G 100، برای هر نوع گروت ریزی که نیاز به مقاومت فشاری اولیه و نهایی زیاد و همچنین خواص انبساطی مهار شده داشته باشد، قابل استفاده است. از جمله این موارد می توان به گروت ریزی های زیر صفات سنتون ساختمان ها، ماشین آلات صنعتی و پل ها، پر نمودن فضاهای خالی و حفرات، کاشت میگرد و پر نمودن فضای پیش تبیین شده اشاره نمود. پیشنهاد می گردد از این گروت برای قطعات تا ضخامت حداکثر 8 سانتی متر استفاده گردد. در صورت لزوم استفاده از این گروت برای ضخامت های بیشتر، با بخش فنی شرکت فرایند کاران شیمیایی پارس برای دریافت تمهیدات لازم تماس حاصل شود.

روش مصرف

برای آماده سازی گروت، کل پودر داخل بسته بندی با حدود 2/6 تا 2/8 لیتر (13 تا 14 درصد) آب هم زده شود. پیشنهاد می گردد ابتدا کل آب داخل مخلوط کن ریخته شود و پودر گروت به تدریج اضافه گردد. از گروت حاصل با دمای 20°C، تا حدود 20 دقیقه می توان استفاده نمود. انساط از 10 دقیقه پس از ساخت آغاز و تا حدود 150 دقیقه بعد ادامه می یابد. ابتدا سطح گروت ریزی باید کاملا از گرد و خاک، زنگزدگی، چربی، رنگ و ذرات لق تمیز گردد و به بتن سالم و مقاوم رسیده باشد. سپس سطح کاملا اشباع گردد و سپس آب اضافی خارج گردد. سعی گردد گروت به صورت پیوسته و از روی سطح شیبدار داخل قطعه ریخته شود تا هوا به راحتی خارج گردد و محبوس نشود. در ضمن نیازی به لرزاننده و وسائل تراکمی دیگر نیست. فقط می توان در صورت لزوم، گروت را با میله به قسمت هایی که پر نشده اند هدایت نمود. ترجیحاً تا 7 روز از عمل آوری رطوبتی استفاده گردد. در هر صورت از تبخیر آب گروت جلوگیری شود.

نحوه نگهداری

در محل خشک و سریوشیده نگهداری گردد. تحت شرایط صحیح نگهداری، تا 12 ماه پس از تولید قابل مصرف می باشد.